

**Pierre GUILHAUMON**  
50, Avenue de Castres  
34220 SAINT PONS  
☎ (67) 97 - 03 - 79

SAINT-PONS de Thomières, Vendredi 15 Janvier 1999.

Monsieur Jean-Paul GLEIZES  
Impasse de la Mairie

11570 - CAZILHAC

Monsieur et ami,

J'ai bien reçu votre envoi et je vous en remercie.

Concernant "Le Journal de la Région", la notice relative aux marbres de Saint-Pons de Thomières est très intéressante et très importante relativement à l'étymologie du nom de Thomières ; cela prouverait que le marbre y était travaillé dès la plus haute antiquité. La vaste excavation de la carrière de Pont-de-Ratz (je pense qu'elle se trouvait au-dessus du château à côté des ruines de Saint-Symphorien) a dû, depuis cet article datant de 1925, être en partie comblée et recouverte d'une épaisse végétation. Il en est de même de la carrière de Porte que je n'ai jamais pu retrouver. Vous notez qu'Antoine CATUSSE était maçon ; mais il devait être, également, tailleur de pierre. En effet, autrefois on appelait, très souvent maçon un tailleur de pierre. En exemple, mon grand-père Henri GUILHAUMON était dit maçon ; il était bien maçon, mais il faisait plus souvent le tailleur de pierre que le maçon. Il en est de même des ancêtres des familles BASCOUL.

"Fiche marbre" : je l'avais déjà lue ; mais j'ai lu avec attention les réponses qui vous sont parvenues.

Pour "l'école d'Avignon" : il est exact que les surfaces adoucies ou polies ne peuvent être traitées par sablage ou acide ; seul peut se faire un lavage à l'eau claire ou avec du chlore ; mais, pour les surfaces polies, il faut encaustiquer après séchage.

Il est exact que le marbre de Saint-Pons n'est pas poreux,

Pour les produits hydrofuges, l'huile de lin jaunit et encrasse. Quant à moi, j'utilisais de l'hydrochem qui est un hydrofuge (difficile à passer) qui fait ressortir la couleur et ne jaunit pas. Au cimetière de Saint-Pons, j'ai construit un tombeau pour ma famille ; il est traité avec ce produit (hydrochem) et le marbre n'a pas bougé depuis dix ans.

C.S.T.C. - Pas de commentaire pour les produits indiqués que je ne connais pas. Pour les marbres blancs (type Blanc d'Italie) qui sont poreux, il est souvent impossible de les nettoyer. Il m'est arrivé de vouloir nettoyer un dessus de table de billard qui avait été dans un café. La fumée qui avait tâché cette plaque en avait traversé l'épaisseur. Et, sur la plaque passée au polissoir, on a retrouvé la trace du cadre sur les deux faces.

Pour S.D.A., je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'architecte des Bâtiments de France. En effet, le sablage, effectué dans de bonnes conditions, donne de très bons résultats. (sable très fin et passé régulièrement). La façade de la Cathédrale de Saint-Pons, monument historique, vient d'être nettoyée par sablage à sec ; cela par l'Entreprise CAVALIER, laquelle est spécialisée dans la restauration des monuments historiques.

**Pierre GUILHAUMON**

50, Avenue de Castres


34220 SAINT PONS

☎ (67) 97 - 03 - 79

Concernant le paragraphe "Acides de la Fiche" ; j'ai, souvent, employé l'acide chloridrique ; et je n'employais que cela avant d'utiliser la sableuse. Cet acide donne de très bons résultats et fait bien ressortir la couleur du marbre. Le seul inconvénient est qu'il faut le passer en se protégeant avec un masque.  
Quant au décapant "MR 42" des Etablissements BASTIAN, il ne m'a pas donné de bons résultats.

Je vous adresse, ci-joint, mon étude sur les marbres de Saint-Pons ; cela avec une carte B.R.G.M. : Secteur des carrières sur le territoire de Saint-Pons.

Je vous adresse mes très sincères amitiés.



Pierre GUILHAUMON.